

《使用上の注意》 必ず製品本体の注意事項を良くご理解の上ご使用下さい。

- 本製品は有機溶剤を使用していますので、ご使用前には必ず目立たない箇所にてテストをしてから塗装して下さい。
- ラッカー塗装仕上面・劣化又は傷んだ塗装面・プリント/フィルム仕上面など、表面処理の弱い部分には使用不可。
- ゴム・木・布・発砲スチロール・プラスチック等、塗装が浸み込む素材や溶けて固着してしまう素材には使用不可。
- 自動車・バイクなどの灯火類及びホイールナットの締付部・取付面、使用により安全性が損なわれる部分には使用不可。
- 塗膜の剥がし易さは塗膜の厚みにより異なり、薄いと非常に剥がしにくいので十分な厚みが出るように塗装して下さい。
- 基本的には剥がすことが可能な塗料ですが、必ずしも原状回復を保证するもので無いことを予めご了承の上使用下さい。

【塗装事例】


以下の塗装例はあくまでも参考例です。必ずしも同様に塗装・剥離が出来る事を保証するものではありません。

■ホイールへの塗装例

(適用レベル：○ /綺麗に塗装可・剥離可能)



ホイールに塗装する場合、ナット・ボルト取付面やホイールの車体接地面には必ずマスキング処理を施して塗料が付着しないようにして下さい。この部分に塗料が付着したまま取付するとナット・ボルトの脱落及びタイヤ/ホイールの脱輪を招く恐れがあります。



●ホイール施工手順



表面に付いた汚れを落とす



マスキング処理をする



均一に数回以上重ね塗りする



十分な塗膜が出来るまで塗装



乾燥させて完成!

■クロムパーツへの塗装例

(適用レベル：○ /綺麗に塗装可・剥離可能)



■ホイールキャップへの塗装例

(適用レベル：△ /綺麗に塗装可・剥離可能一部ダメージ)



一部にダメージあり

■内装パーツへの塗装例

(適用レベル：△ /綺麗に塗装出来る物と出来ないものがある・剥離可能だが一部ダメージ)



綺麗に剥離可能で素材にダメージ無

綺麗に剥離可能だが素材にダメージ有
表面処理と有機溶剤が反応した模様

■ヘッドライトへの塗装例 (クリア)


(適用レベル：× /綺麗に塗装可・剥離可能)



塗装例ではダメージも無く問題無く塗装出来たが、表面処理によりダメージを受ける可能性がある為、安全上の理由から灯火類への使用は不可。

■その他の塗装例

金属パーツ



CDケース (固着)